

Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ»

Испытательная лаборатория «ОБРАЗЕЦ»

Аттестат аккредитации (демонстрационные сведения) № RA.RU.00ДЕМО, действ. до 31.12.2030
000000, демонстрационный адрес, д. 0 · +7 000 000-00-00 · obrazec@example.org · example.org



ПРОТОКОЛ № ОБРАЗЕЦ-КИРП-01 от 16.08.2026

испытания стенового кирпича на сжатие и изгиб

Заказчик	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ — испытания не проводились
Объект	Пример оформления протокола
Материал	кирпич керамический полнотелый
Средства измерений	пресс П-125 (зав. № 0000), поверен до 01.01.2027
Методика испытаний	ГОСТ 8462-85
Нормативные документы	ГОСТ 530-2012
Особые отметки	Демонстрационный файл для просмотра оформления. Значения условные, испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.

Таблица 1 — Результаты испытания образцов

№	Размеры l×b, мм	F сж, Н	Рсж, МПа	b×h изгиб, мм	Пролёт, мм	F изг, Н	Ризг, МПа
1	250×120	450000	15,0	—	—	—	—
2	250×120	390000	13,0	—	—	—	—
3	—	—	—	120×65	200	4900	2,90

Рср при сжатии	14,0 МПа
Рmin при сжатии	13,0 МПа
Рср при изгибе	2,90 МПа
Рmin при изгибе	2,90 МПа
Марка по прочности	M125



ВЫВОД

По результатам испытаний по ГОСТ 8462-85 кирпич керамический полнотелый соответствует марке по прочности М125 (ГОСТ 530-2012).

инженер лаборатории _____ подпись Образцов О. О.

начальник лаборатории _____ подпись Примеров П. П.

«__» _____ 20__ г. М.П.

ОБРАЗЕЦ