

Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ»

Испытательная лаборатория «ОБРАЗЕЦ»

Аттестат аккредитации (демонстрационные сведения) № RA.RU.00ДЕМО, действ. до 31.12.2030
000000, демонстрационный адрес, д. 0 · +7 000 000-00-00 · obrazec@example.org · example.org



ПРОТОКОЛ № ОБРАЗЕЦ-АРМ-01 от 16.08.2026

испытания механических (муфтовых) соединений арматуры на растяжение

Заказчик	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ — испытания не проводились
Объект	Пример оформления протокола
Средства измерений	разрывная машина Р-50 (зав. № 0000), поверена до 01.01.2027
Методика испытаний	ГОСТ 34227-2017; ГОСТ 12004-81
Нормативные документы	ГОСТ 34278-2017
Условия испытаний	температура 21 °С, относительная влажность 55 %
Особые отметки	Демонстрационный файл для просмотра оформления. Значения условные, испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.

Таблица 1 — Результаты испытания образцов

№	Маркировка	Класс	Ø, мм	Образец	Площадь, мм²	Рт, Н	Рmax, Н	σт, МПа	σв, МПа	δ, %	Разрушение	Оценка
1	партия № 00 (пример)	A500C	25	1-1	490,9	—	326750	—	666	—	по стержню	соответствует
2				1-2	490,9	—	333950	—	680	—	по стержню	соответствует
3				1-3	490,9	—	329400	—	671	—	по стержню	соответствует

ВЫВОД

По результатам испытаний по ГОСТ 34227-2017 образцы муфтовых соединений соответствуют требованиям ГОСТ 34278-2017.

инженер лаборатории

подпись

Образцов О. О.

начальник лаборатории

подпись

Примеров П. П.

«__» _____ 20__ г.

М.П.