

Общество с ограниченной ответственностью «ОБРАЗЕЦ»

Испытательная лаборатория «ОБРАЗЕЦ»

Аттестат аккредитации (демонстрационные сведения) № RA.RU.00ДЕМО, действ. до 31.12.2030
000000, демонстрационный адрес, д. 0 · +7 000 000-00-00 · obrazec@example.org · example.org



ПРОТОКОЛ № ОБРАЗЕЦ-ЩЕБ-01 от 16.08.2026

определения прочности щебня (гравия) по дробимости

Заказчик	ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ОБРАЗЕЦ — испытания не проводились
Объект	Пример оформления протокола
Вид породы	Изверженные интрузивные
Фракция	фр. 5–20 мм
Состояние	сухое
Место отбора пробы	склад заполнителей (пример)
Средства измерений	цилиндр для испытания щебня, пресс П-125 (зав. № 0000), набор сит, поверены до 01.01.2027
Методика испытаний	ГОСТ 8269.0-97
Нормативные документы	ГОСТ 8269.0-97, ГОСТ 8267-93
Особые отметки	Демонстрационный файл для просмотра оформления. Значения условные, испытания не проводились, документом о результатах испытаний не является.
Масса пробы m	5000 г
Остаток на сите m_1	4400 г
Дробимость D_r	12,0 %
Марка по дробимости	M1400

ВЫВОД

Дробимость щебня в сухом состоянии составила 12,0 %. По таблице 4 ГОСТ 8267-93 для щебня из изверженных интрузивных пород это соответствует марке по дробимости M1400.

инженер лаборатории _____ Образцов О. О.

подпись

начальник лаборатории _____ Примеров П. П.

подпись

«___» _____ 20__ г.

М.П.